



Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават,
Башкортостан, Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru
Отдел технического контроля ООО «Газпром нефтехим Салават»
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

ПАСПОРТ № 36914

Полиэтилен суспензионный высокой плотности марка СНОЛЕН EP 0.26/51 N

СТО 00203521-001-2009 с изм.1-3

Код ОКПД2: 20.16.10.113
Дата изготовления: 31.05.2025
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 31.05.2025 п.6 СТО 00203521-001-2009 с изм.1-3
Место отбора, тип упаковки/количество упаковочных единиц: ул. Молодогвардейцев, 30, г.Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256 мешки / 800
Номер/размер партии (масса): 216 / брутто: -, нетто: 20000 кг
Дата проведения испытания: 31.05.2025
Дата оформления паспорта: 20.06.2025

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по документу	Фактическое значение
1	Размер гранул: - в любом направлении, мм - массовая доля гранул менее 2 мм, %, не более - массовая доля гранул свыше 6 до 9 мм, %, не более	п.7.1 п.7.1 п.7.1	от 2 до 6 0,5 0,5	от 2 до 6 0,2 0,1
2	Качественная оценка внешнего вида гранул: - форма гранул, балл, не более - загрязнения, балл, не более - наличие инородных частиц - наличие гранул другого цвета	п.7.2 п.7.2 п.7.2 п.7.2	2 2 не допускается не допускается	1 1 Отсутствует Отсутствует
3	Плотность, г/см ³	ISO 1183-1 и п.7.4	0,947 - 0,951	0,950
4	Показатель текучести расплава при 190 °С и 5 кг, г/10мин	ГОСТ 11645 и п.7.5	0,20 - 0,26	0,22
5	Показатель текучести расплава при 190 °С и 21,6 кг, г/10мин	ГОСТ 11645 и п.7.5	5,2 - 7,2	6,9
6	Отношение показателей текучести расплава ПТР21,6/ПТР5	п.7.6	25 - 31	31
7	Запах водных вытяжек, балл	ГОСТ 22648	1	1

Заключение о соответствии продукта: соответствует требованиям СТО 00203521-001-2009 с изм.1-3 "Полиэтилен суспензионный высокой плотности. Технические условия" на основании результатов испытаний

Дополнительная информация: Назначение: изготовление методом экструзии трубные марки ПЭ 100 технологические трубы (в том числе и напорные); газовые трубы; трубы для питьевой воды; сменные накладки; фитинги.

150000 Станция

Тип тары/количество

Примечание: ЕСК

Гарантийный срок хранения: до 31.05.2027

Регистрационный номер бланка: 181454

* 683993

Начальник ОТК Чернякова Ю.А.

Начальник смены ОТК Вахитова Э. Х.

Техник ОТК Казакова А. С.

на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават"

№ 028-114-0-27-02-2028-Д от 27.02.2025 г

МП